



# Pflegeöl

Zur Reinigung und Pflege von bereits geöltem Holz



1 Liter reicht für ca.  
50 m<sup>2</sup> je Anstrich



Für innen



Für Kinderspielzeug  
geeignet

## Eigenschaften:

Die ideale Pflege für stark strapaziertes Holz im Innenbereich. Wasserabweisend, imprägnierend und geruchsarm. Trocknet hart und klebefrei auf und ist dabei leicht zu verarbeiten.

## Anwendungsbereiche:

Für die Pflege von bereits geölten Möbeln in Wohn-, Schlaf-, Essbereich und Kinderspielzeug.

## Inhaltsstoffe (nach VdL-RL 01):

Alkydharz, trocknende pflanzliche Öle, entaromatisiertes Testbenzin, Additive

## Technische Daten:

Dichte bei 20 °C: ca. 0,881 g/cm<sup>3</sup> (DIN 51757)

Geruch: geruchsarm

## Gebindegrößen:

250 ml

## Lagerung:

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Haltbarkeit im original verschlossenen Gebinde mindestens 5 Jahre. Anbruchgebilde nach Entnahme dicht verschließen.

## Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 08 01 11).

## Wassergefährdungsklasse:

WGK 2 (wassergefährdend)

## Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

## VERARBEITUNG

### **Vorbereitung:**

Die zu behandelnde Holzoberfläche muss sauber, trocken sowie wachs- und fettfrei sein. Die Fläche mit Körnung 240 schleifen und entstauben.

### **Verarbeitung:**

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)  
Vor Gebrauch gründlich aufschütteln. Schleifen und Ölauftrag immer in Strukturrichtung des Holzes durchführen. Pflegeöl dünn mit einem Baumwoll-Lappen auftragen und kräftig einpolieren. Nach 20–30 Minuten Trocknung überschüssiges Öl restlos entfernen. Fläche 24 Stunden trocknen lassen und ggf. nachpolieren.

### **Ergiebigkeit:**

250 ml Inhalt reicht für ca. 12,5 m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Holzes.

### **Trocknung:**

(bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchte)  
Das Öl ist nach einer Trocknungszeit von 10–12 Stunden (besser über Nacht) getrocknet. Während der Durchtrocknung darf die Fläche nicht mit Wasser in Berührung kommen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.

### **Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit CLOU Universal-Farblöser oder EV-Verdünnung reinigen.

### **Besondere Hinweise:**

Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich.

---

## **Technische Information**

Stand Februar 2017

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden

Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, in jedem Falle unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Information ihre Gültigkeit.