

## decotric MC Kraft-Kleister

### Anwendungsbereich:

decotric MC Kraft-Kleister eignet sich zum Verkleben aller handelsüblichen Tapeten, wie Papiertapeten, Vinyltapeten, Prägetapeten, Vliestapeten, Vlies-Rauhfaser, papierkaschierte Glasgewebe- und Textiltapeten sowie Rollenmakulatur. Durch die ausgeprägte Nassfestigkeit ist der decotric MC Kraft-Kleister hervorragend für überstreichbare Strukturtapeten und Rauhfaser einsetzbar.

### Eigenschaften:

- höchste Klebkraft für alle Tapeten
- sehr gut korrigierbar
- hochwertige Methylcellulose mit Kunstharz
- starke Anfangshaftung und Klebkraft
- sehr gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- hohe Feuchtfestigkeit beim Überstreichen
- auch für Tapeziergeräte
- trocknet transparent auf
- kalk- und zementbeständig

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunstharzpulver, Additive  
 Dichte: ca. 0,55 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: ca. 8

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF verfestigen. Für einen mühelosen späteren Tapetenwechsel empfiehlt es sich, stark saugende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorzubehandeln oder mit decotric Tapeten-Wechselgrund vorzukleistem (Ansatzverhältnis siehe Tabelle).

### Ansatz:

Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiter-rühren. Nach 2 – 3 Minuten nochmals umrühren. Nach ca. 15 Minuten den Kleister erneut kräftig durchrühren.

### Verarbeitung:

Die Tapete gleichmäßig mit dem Kleister einstreichen und zusammenlegen. Nach Einhaltung der vorgeschriebenen Weichzeit die Tapetenbahn auf Stoß ansetzen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

Anwendung	Ansatz	Wasser-menge	Packung reicht für ca.
Vorkleistern	1 : 40	8 l	60 – 80 m <sup>2</sup>
Rauhfaser	1 : 20	4 l	20 – 25 m <sup>2</sup>
Struktur-, Vinyl-, Präge- und Vliestapeten sowie andere schwere Tapeten	1 : 20	4 l	20 – 25 m <sup>2</sup> 4 – 5 Euro-Rollen

### Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden. Zur weiteren Erhöhung der Klebkraft bei schweren Spezialtapeten sowie bei papierkaschierten Glasgewebe- und Textiltapeten empfehlen wir einen Zusatz von einer 750-g-Dose decotric Wandbelags- und Bordürenkleber pro Packung angerührtem Kraft-Kleister.

### Lagerung:

Packung kindersicher, trocken und kühl, aber frostfrei lagern.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackungen zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 14 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
020402001	4007955204022	200 g

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.